

LITHOPIX P 56

Химическое связующее средство



Химическая основа:

Приготовление из фосфата

Характеристические данные:

Внешний вид:	серый порошок
Насыпной вес:	прим. 750 г/л
pH - значение (1%-ный):	прим. 11
Содержание - Na ₂ O:	прим. 33 %
Содержание - SiO ₂ :	прим. 24 %
Содержание - P ₂ O ₅ :	прим. 19 %
Содержание - Al ₂ O ₃ :	прим. 4 %
Потери при прокаливании:	прим. 20 %

Хранение / Упаковка:

в нормальных, сухих условиях 12 месяцев
мешки по 25 кг

Технические рекомендации к применению:

LITHOPIX P 56 применяется в базовых с содержанием Al₂O₃ масс для литья под давлением.

Связанные с LITHOPIX P 56 массы применяются особенно для горячих ремонтов. Рикошет при литье сильно уменьшается.

LITHOPIX P 56 подмешивается в массы в сухом виде.
Дозировка лежит в пределах от 2 до 4 %, относительно всего количества массы.

Вышеописанное соответствует лабораторному и производственному опыту работы.
Внимание, вышеуказанные соотношения служат независимыми отправными пунктами.
Просим соблюдать закон о защите промышленных прав третьей стороны.