

PEPTAPON 449

流变助剂



化学成分：
水溶胶制剂

特性：
外观：米黄色粉状
溶解性：分散于水中形成溶胶
堆积密度：大约 600g/l
粘度 (1% , 20°C) : 大约 600mPas

储存期 / 包装：
在恰当且干燥储存条件下为 12 个月
25 公斤/袋

应用：
PEPTAPON 449 是应用于卫生洁具釉料的固定剂和悬浮稳定剂。添加了 PEPTAPON 449 的釉层干燥快，因此特别适合于厚釉层。
PEPTAPON 449 可提高釉坯的结合力和釉面的抗触摸性，能避免釉面裂纹和表面涂布不均现象。添加 PEPTAPON 449 的釉浆能长时间保持流速的稳定。
多数情况下 PEPTAPON 449 的最佳添加量为釉浆干料含量的 0.4~0.7%，需在研磨结束前一小时加入球磨机中。更好的方式是加入到釉浆中并用快速搅拌器搅拌大约半小时，再经过 6 小时的溶胀时间，釉料即可使用。

请注意当使用 PEPTAPON 449 在储备液，釉料和/或胚体浆料时，强烈推荐使用抗菌剂。从而，添加比例需要根据使用条件来调整。合适的产品和他们的使用说明指引可以在我们的主页 www.zschimmer-schwarz.com 上查找或者根据您的要求发送给您。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。