


DECOFLUX WR 920

Средство для приготовления красящих паст для ротоколонной печати.



Химическая основа:

Приготовление из полимеров в водном растворе гликолей

Характеристические данные:

Внешний вид:	бесцветная жидкость
Растворимость:	растворяется в воде
Вязкость (сопло 3 мм):	прим. 32 сек.
Плотность (20° C):	прим. 1,09 г/см ³

Хранение / Упаковка:

при нормальных условиях 12 месяцев
ёмкость 30, 140 и 1000 кг

Технические рекомендации к применению:

DECOFLUX WR 920 это растворимое в воде, не содержащее химических растворителей вещество, для приготовления паст из керамических красителей, глазурей и оксидов. Этот продукт не обладает запахом и пожаробезопасен.

Пасты приготовленные с помощью этого средства не осаждаются даже при длительном хранении

Хорошая поглащаемость пигментов красителя, позволяет изготавливать низковязкие и с высоким содержанием красителя пасты.

Процентное содержание, в зависимости от дисперсности пигментов, составляет:

60-50% DECOFLUX WR 920 и
40-50% красителя

DECOFLUX WR 920 можно печатать под глазурь и на глазурь, с хорошими результатами показал себя в многоцветных декорах для керамической плитки, которая изготавливается однократным обжигом, при этом краситель наносится на очень горячую плитку. Пасты содержащие DECOFLUX WR 920 имеют очень хорошую устойчивость к высоким температурам и не испаряются.

Чтобы достичь оптимальную тональность красителя, при применении DECOFLUX WR 920 очень важную роль играет правильный подбор вязкости пасты.

Вышеописанное соответствует лабораторному и производственному опыту работы.
Внимание, вышеуказанные соотношения служат независимыми отправными пунктами.
Просим соблюдать закон о защите промышленных прав третьей стороны.

DECOFLUX WR 920

Время истечения через сопло 4 мм должно соответствовать:

при насечке барабана 0,3 мм

18-22 сек.

при насечке барабана 0,4 мм

18-22 сек.

при насечке барабана 0,5 мм

30-40 сек.

Вышеописанное соответствует лабораторному и производственному опыту работы.

Внимание, вышеуказанные соотношения служат независимыми отправными пунктами.

Просим соблюдать закон о защите промышленных прав третьей стороны.