

MORTANOL 30

Conservante para pieles y cueros*

Composición química

2 - (tiociano-metiltilio) benzotiazol en solución orgánica

Aspecto:	líquido pardo, claro
Materia activa:	aprox. 30 %
Solubilidad:	MORTANOL 30 es emulsionable en agua en cualquier proporción.
Toxicidad:	Debido a su toxicidad por inhalación el producto es marcado con T+ (muy tóxico). Es indispensable llevar vestimenta de protección durante su aplicación. Todas las aplicaciones en las cuales se pueden formar aerosoles no son permitidas. ATENCIÓN: Si se produjera el contacto directo o ingestión, consultar de inmediato al médico. ATENCIÓN: Antes de usar, lea la información en la hoja de seguridad y en la etiqueta del producto. * "Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo"

Propiedades

El MORTANOL 30 es un conservante muy efectivo para piel y cuero.

Para evitar pieles con una doble flor es a menudo necesario aplicar MORTANOL 30 ya en el remojo.

MORTANOL 30 se utiliza principalmente para conservar cueros wet-blue. El MORTANOL 30 se agrega siempre diluido (en la proporción de al menos 1 : 10) y lentamente al fulón en movimiento - en dosis progresivas, si posible. Otro aspecto importante es que MORTANOL 30 se utiliza a un intervalo considerable después del agregado de agentes engrasantes y/o de agentes basificantes. El momento del agregado más favorable es aproximadamente una hora después de la basificación.

Las pieles y cueros no deberían ser lavados después de la aplicación del MORTANOL 30.

Los datos arriba indicados han sido obtenidos a través de la experiencia práctica y de los ensayos realizados en los laboratorios, no obstante son a título indicativo y sin ningún compromiso. Tener en cuenta eventuales derechos de patentes de terceros.

MORTANOL 30

En todo caso la eficacia de la conservación debe examinarse en una prueba preliminar. Modificaciones de formulaciones en la ribera o la curtición al cromo pueden ejercer una influencia negativa sobre el resultado de la conservación. Por lo tanto, es recomendable examinar la conservación de nuevo.

Aplicación

Las cantidades dependen también del tiempo y las condiciones de almacenamiento.

- *En el remojo:* 0,01 - 0,03 % MORTANOL 30
- *Para pieles piqueladas, agregado en el baño de píquel, referido al peso en tripa:* 0,05 - 0,25 % MORTANOL 30
- *Para wet-blue, agregado en el baño de curtición, referido al peso en tripa:* 0,05 - 0,25 % MORTANOL 30
- *Para cueros curtidos al vegetal, agregado en un baño separado, referido al peso en tripa:* 0,05 - 0,25 % MORTANOL 30
- *Para cueros recurtidos y engrasados, agregado en el baño de fijación, referido al peso rebajado:* 0,05 - 0,10 % MORTANOL 30
- *Para pieles de peletería:*
- *en el remojo:* hasta 2,5 g/l MORTANOL 30
- *en el baño de píquel:* 0,3 - 2,5 g/l MORTANOL 30
- *en la curtición:* 0,3 - 2,5 g/l MORTANOL 30

Condiciones óptimas durante la aplicación:

- pH del baño 7,0
- temperatura del baño 25 - 40°C
- tiempo de marcha > 60 minutos
- agregado en dosis progresivas, diluido en la proporción de al menos 1 : 10

Los datos arriba indicados han sido obtenidos a través de la experiencia práctica y de los ensayos realizados en los laboratorios, no obstante son a título indicativo y sin ningún compromiso. Tener en cuenta eventuales derechos de patentes de terceros.