

LITHOPIX P 56

Ligante químico



Base química:

Preparación de fosfatos

Datos técnicos:

Aspecto:	polvo gris
Densidad aparente:	aprox. 750 g/l
Valor pH (1 %):	aprox. 11
Contenido de Na ₂ O:	aprox. 33 %
Contenido de SiO ₂ :	aprox. 24 %
Contenido de P ₂ O ₅ :	aprox. 19 %
Contenido de Al ₂ O ₃ :	aprox. 4 %
Pérdida de calcinación:	aprox. 20 %

Almacenaje / Embalaje:

Almacenándolo correctamente y en un lugar seco, 12 meses
Sacos de 25 kg

Aplicación:

LITHOPIX P 56 se aplica en masas básicas y alumínicas destinadas al gunitado.

Las masas ligadas con LITHOPIX P 56 se emplean particularmente para reparación en caliente.
El rechazo al gunitar se reduce considerablemente.

Las adiciones de LITHOPIX P 56 oscilan entre 2 y 4 %, mezclándolo a la masa en seco.

Los datos arriba indicados han sido obtenidos a través de la experiencia práctica y de los ensayos realizados en los laboratorios, no obstante son a título indicativo y sin ningún compromiso. Tener en cuenta eventuales derechos de patentes de terceros.