

CONTRIPON DPG

Regulador de humedad

Composición química

Polialcohol

Aspecto: líquido, incoloro
Materia activa: aprox. 100%
Carácter iónico: aniónico
pH (10%): aprox. 6 - 7
Solubilidad: soluble en agua

Estabilidad de depósito:

El producto puede ser almacenado hasta un año en su envase original sellado.
El producto puede separarse cuando es expuesto a bajas y/o altas temperaturas. Por eso CONTRIPON DPG debe mezclarse agitándose ya sea por bombeo o cualquier otro método apropiado antes de usarse.

Propiedades

Aplicando CONTRIPON DPG se obtienen cueros con una humedad constante aún si los cueros fueron resecados y/o almacenados.

CONTRIPON DPG reduce el riesgo de problemas de estallido de flor y es especialmente recomendado

- para cueros de tapicería
- todo tipo de cueros napa.

CONTRIPON DPG es idóneo para tapicería automotriz.

Aplicación

CONTRIPON DPG se agrega conjuntamente con el engrase principal. Los engrasantes se mezclan con el CONTRIPON DPG y luego se emulsiona. Se recomienda aplicar CONTRIPON DPG una oferta de 0.5 % - 2.0 % sobre peso rebajado.

Los datos arriba indicados han sido obtenidos a través de la experiencia práctica y de los ensayos realizados en los laboratorios, no obstante son a título indicativo y sin ningún compromiso. Tener en cuenta eventuales derechos de patentes de terceros.

Actualizado: 13. Enero 2012