

CONTRIPON ODN

Fettungshilfsmittel zur Verbesserung der Weichheit und Reißfestigkeit

Chemischer Aufbau

Kombination von Fettalkoholen und synthetischen Rohstoffen

Aussehen:	pastös, cremefarben
Aktivsubstanz:	ca. 37 %
Ionogenität:	anionisch
pH-Wert (10%ig):	ca. 7
Beständigkeit:	nicht elektrolyt- und chromstabil
Löslichkeit:	in Wasser bei 60°C leicht löslich
Lagerbeständigkeit:	Im verschlossenen Originalgebinde ist das Produkt 1 Jahr haltbar. Das Produkt neigt bei kalten oder zu warmen Lagerbedingungen zum Separieren. Deshalb sollte CONTRIPON ODN durch Rühren, Umpumpen oder andere geeignete Weise vor jeder Verwendung gemischt werden.

Eigenschaften

Bei anteiliger Mitverwendung in der anionischen Lickerfettung wirkt CONTRIPON ODN:

- stabilisiert und verbessert die Fettverteilung im Lederquerschnitt
- die Narbenfestigkeit wird durch CONTRIPON ODN nicht negativ beeinflusst
- die Weichheit der Leder wird durch CONTRIPON ODN erhöht
- CONTRIPON ODN ist nicht gilbend
- CONTRIPON ODN ist in gewissem Sinne geruchsreduzierend und kann unangenehmen Geruch überdecken oder zurückdrängen!

Anwendung

Emulgiervorschrift

CONTRIPON ODN wird mit den Fettkomponenten vermischt und in die 3 - 4fache Menge Wasser bei 60 - 70 ° C eingerührt.

Einsatzmengen

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Falzgewicht.

- | | | |
|---------------|-------|---------------|
| - Möbelleder: | 5,0 % | SYNCUROL SLS |
| | 5,0 % | OPTIMALIN UPN |
| | 2,5 % | CONTRIPON ODN |

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungen. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Etwaige Schutzrechte Dritter bitten wir zu beachten.

Stand: 13. Januar 2012

CONTRIPON ODN

- Rindnappa: 3,0 - 4,0 % PELLASTOL XO
 3,0 - 4,0 % OPTIMALIN UPN
 1,0 - 2,0 % CONTRIPON ODN

- Chromvachetten: 3,0 % OPTIMALIN UPN
 1,0 % PELLASTOL SFL
 1,5 % CONTRIPON ODN

- Als Broschurmittel für Crust- und Velourleder:
 Die Prozentangaben beziehen sich auf das Trockengewicht.
 1,0 - 3,0 % CONTRIPON ODN

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungen. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Etwaige Schutzrechte Dritter bitten wir zu beachten.

Stand: 13. Januar 2012

Seite: 2 / 2



ZSCHIMMER & SCHWARZ
GmbH & Co KG
CHEMISCHE FABRIKEN

Max-Schwarz-Straße 3-5
56112 LAHNSTEIN/GERMANY
Fon +49 (0) 26 21/12 173
Fax +49 (0) 26 21/12 526
www.zschimmer-schwarz.com