

PELLASTOL XO

**Universell einsetzbares, synthetisches Fettungsmittel,
besonders geeig. für Schuhoberleder**

Chemischer Aufbau

Kombination synthetischer Weichmacher

Aussehen:	flüssig, goldgelb, klar
Aktivsubstanz:	ca. 70 %
Ionogenität:	anionisch
pH-Wert (10%ig):	ca. 6 - 7
Beständigkeit:	beständig gegenüber anionischen Farbstoffen, vegetabilen und synthetischen Gerbstoffen; verträglich mit Basen und Säuren in den üblichen Konzentrationen; beschränkte Stabilität gegenüber Neutralsalzen; nicht stabil gegenüber Chrom- und Aluminiumsalzen
Löslichkeit:	leicht löslich mit kaltem oder warmem Wasser
Emulgiervermögen:	bis zu 40 % des Eigengewichtes an wasserunlöslichen Ölen
Lagerbeständigkeit:	bei sachgemäßer Lagerung bis zu 12 Monate Übermäßige Hitzeeinwirkung vermeiden, z. B. Lagerung in direkter Sonne. Vor Gebrauch gut durchmischen.

Eigenschaften

PELLASTOL XO ist sehr licht- und wärmevergilbungsresistent und kann deshalb auch für weiße Leder verwendet werden.

Die mit PELLASTOL XO gefetteten Leder zeigen einen angenehm runden, seidigen Griff.

Trotz der resultierenden guten Weichheit bleibt der Narben fein und fest.

PELLASTOL XO zehrt gut aus der Flotte aus.

PELLASTOL XO kann auch für andere hochwertige Lederarten vorteilhaft eingesetzt werden.

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungen. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Etwaige Schutzrechte Dritter bitten wir zu beachten.

PELLASTOL XO

Anwendung

Alle Angaben beziehen sich auf das Falzgewicht.

- Für Softy-Typen:		6,0 - 9,0 % PELLASTOL XO
- Für Boxkalb - klassisch:		1,5 - 3,5 % PELLASTOL XO 0,1 - 0,3 % PELLASTOL SFL
- Für Rindbox:		3,0 - 6,0 % PELLASTOL XO 0,3 - 0,5 % PELLASTOL SFL
	+	
- Für Ziegenoberleder:		4,0 - 6,0 % PELLASTOL XO 0,1 - 0,3 % PELLASTOL SFL
	+	
- Für Chevreaux:		2,5 - 4,0 % PELLASTOL XO 0,1 - 0,3 % PELLASTOL SFL
	+	

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungen. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Etwaige Schutzrechte Dritter bitten wir zu beachten.