

PELLASTOL XO

**Универсально применяемое синтетическое жирующее средство,
особенно подходящее для кожи для верха обуви**

Химический состав

Комбинация синтетических смягчителей.

Внешний вид:	жидкий, золотисто жёлтый, прозрачный
Содержание активной субстанции:	приблизит. 70 %
Зарядка:	анионная
Значение рН (10%):	приблизительно 6 - 7
Устойчивость:	стабилен к анионным красителям, растительным и синтетическим дубителям; совместим с основаниями и кислотами в обычных концентрациях; ограниченная стабильность к нейтральным солям; не стабилен к солям хрома и алюминия
Растворимость:	легко растворим в холодной или тёплой воде;
Способность к образованию:	до 40% собственного веса в нерастворимых в воде маслах эмульсии
Устойчивость к хранению:	при надлежащем хранении до 12 месяцев Избегать чрезмерного перегрева, например, хранения под прямыми солнечными лучами

Свойства

PELLASTOL XO очень устойчив к влиянию света и пожелтению и может поэтому использоваться для белых кож.

Прожируемые PELLASTOL XO кожи имеют приятно округлый, шелковистый гриф.

Несмотря на получаемую хорошую мягкость, лицо остается нежным и прочным.

PELLASTOL XO хорошо обрабатывается в ванне.

PELLASTOL XO может также предпочтительно применяться для других высококачественных видов кож.

Применение

Все данные приведены относительно строганого веса.

Вышеописанное соответствует лабораторному и производственному опыту работы.
Внимание, вышеуказанные соотношения служат независимыми отправными пунктами.
Просим соблюдать закон о защите промышленных прав третьей стороны.

PELLASTOL XO

- для мягких типов кож:	6,0 - 9,0 % PELLASTOL XO
- для классического телячьего бокса:	1,5 - 3,5 % PELLASTOL XO 0,1 - 0,3 % PELLASTOL SFL
- для бокса КРС :	3,0 - 6,0 % PELLASTOL XO + 0,3 - 0,5 % PELLASTOL SFL
- для козьей кожи для верха:	4,0 - 6,0 % PELLASTOL XO + 0,1 - 0,3 % PELLASTOL SFL
- для шевро:	2,5 - 4,0 % PELLASTOL XO + 0,1 - 0,3 % PELLASTOL SFL

Вышеописанное соответствует лабораторному и производственному опыту работы.
Внимание, вышеуказанные соотношения служат независимыми отправными пунктами.
Просим соблюдать закон о защите промышленных прав третьей стороны.