


# DECOFLUX WB 41 NEU

## Vehículo para empastar colores de serigrafía



### Base química:

Preparación de polímeros en glicoles acuosos

### Datos técnicos:

Aspecto: líquido rojo  
Solubilidad: mezclable en agua  
Densidad (20 °C): aprox. 1,05 g/cm<sup>3</sup>  
Viscosidad (20 °C): aprox. 60 mPas  
Residuo de calcinación: máx. 0,1 %

### Almacenaje / Embalaje:

Almacenándolo correctamente, 12 meses  
Envases de 30, 135 y 1000 kg

### Aplicación:

DECOFLUX WB 41 NEU es un vehículo, mezclable en agua para empastar colores, esmaltes y óxidos. El producto no es inflamable y no desprende olor.  
DECOFLUX WB 41 NEU sustituye aceites de impresión para la decoración de esmaltes ya cocidos.

La proporción de empastado depende de la composición de los colores y está entre:

25 - 35 % DECOFLUX WB 41 NEU  
y 75 - 65 % color.

Las pastas preparadas con DECOFLUX WB 41 NEU permiten elaborarse tanto con pantallas finas como gruesas. Los siguientes tiempos de secado se determinaron según las diferentes pantallas bajo indicadas:

	<u>Temperatura ambiente</u>	<u>Secado a 80 °C</u>
Número de hilos 90:	aprox. 20 min	aprox. 4 min.
Número de hilos 43:	aprox. 25 min	aprox. 5 min.

DECOFLUX WB 41 NEU se puede fijar por calor y dispone de una capacidad de ligazón extraordinaria.

Cuando se utilice DECOFLUX WB 41 NEU se debería tener en cuenta utilizar pantallas elaboradas con emulsiones resistentes al agua.

Los datos arriba indicados han sido obtenidos a través de la experiencia práctica y de los ensayos realizados en los laboratorios, no obstante son a título indicativo y sin ningún compromiso. Tener en cuenta eventuales derechos de patentes de terceros.