

MORTANOL 30

Konservierungsmittel für Felle, Häute und Leder "Biozide sicher verwenden: Vor Gebrauch stets Kennz. u. Produktinfo lesen"

Chemischer Aufbau

2 - (Thiocyano-Methylthio) Benzothiazol in organischer Lösung

Aussehen: flüssig, mittelbraun, klar
Aktivsubstanz: ca. 30 %
Löslichkeit: in jedem Verhältnis in Wasser emulgierbar
Giftigkeit: Das Produkt ist auf Grund seiner Inhalationstoxizität mit T+ (sehr giftig) gekennzeichnet. Bei der Verwendung ist Schutzkleidung erforderlich. Alle Anwendungen, bei denen Aerosole gebildet werden können, sind nicht erlaubt. ACHTUNG: Nach direktem Kontakt oder Einnahme sofort den Arzt aufsuchen. ACHTUNG: Vor der Verwendung die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und auf dem Produktetikett lesen.

Eigenschaften

MORTANOL 30 ist ein hochwirksames Konservierungsmittel für Häute und Leder.

Um Doppelhäutigkeit entgegenzuwirken, ist oftmals der Einsatz bereits in der Weiche erforderlich.

Haupteinsatzgebiet ist die Konservierung von Wet-blue. MORTANOL 30 ist dem laufenden Faß immer verdünnt, mindestens 1 : 10, langsam - möglichst in Raten - zuzugeben. Es ist darauf zu achten, daß MORTANOL 30 in einem deutlichen Zeitabstand zu einer Fettungsmittel- und/oder Basifizierungsmittelzugabe eingesetzt wird. Der günstigste Einsatzzeitpunkt ist daher ca. 1 Stunde nach der Basifizierung. Ein Spülen sollte nach dem Einsatz unterbleiben.

In jedem Fall ist die Wirksamkeit der Konservierung durch einen Vorversuch zu ermitteln. Rezepturänderungen in Wasserwerkstatt oder Chromgerbung können das Konservierungsergebnis beeinträchtigen. Eine erneute Überprüfung der Konservierung ist daher anzuraten.

Anwendung

Die Einsatzmengen sind unter anderem abhängig von der gewünschten Lagerdauer und den Lagerbedingungen.

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungen. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Etwaige Schutzrechte Dritter bitten wir zu beachten.

Stand: 13. Januar 2012

Seite: 1 / 2



MORTANOL 30

- *In der Weiche:* 0,01 - 0,03 % MORTANOL 30
- *Für gepickelte Häute,
Zugabe im Pickelbad,
bezogen auf Blößengewicht:* 0,05 - 0,25 % MORTANOL 30
- *Für Wet-blue,
Zugabe im Gerbbad,
bezogen auf Blößengewicht:* 0,05 - 0,25 % MORTANOL 30
- *Für vegetabil gegerbte Leder,
Zugabe im separaten Bad,
bezogen auf Blößengewicht:* 0,05 - 0,25 % MORTANOL 30
- *Für nachgegerbte und gefettete Leder,
Zugabe im Fixierbad,
bezogen auf Falzgewicht:* 0,05 - 0,10 % MORTANOL 30
- *Bei Pelzfellen:*
 - in der Weiche: bis zu 2,5 g/l MORTANOL 30
 - im Pickelbad: 0,3 - 2,5 g/l MORTANOL 30
 - in der Gerbung: 0,3 - 2,5 g/l MORTANOL 30

Optimale Bedingungen bei der Anwendung:

- Flotten-pH < 7,0
- Flottentemperatur 25 - 40°C
- Laufzeit > 60 Minuten
- Zugabe in Raten, mindestens verdünnt 1 : 10

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungen. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Etwaige Schutzrechte Dritter bitten wir zu beachten.

Stand: 13. Januar 2012