

## NOVALTAN AG

### Agente curtiente a base de aldehídos para la precurtición y la recurtición de todo tipo de cueros

#### Composición química

Preparación acuosa de aldehídos

Aspecto:	líquido incoloro a amarillo claro
Materia activa:	aprox. 45 %
pH:	aprox. 6
Estabilidad:	estable a casi todos los productos químicos, agentes engrasantes, curtientes y colorantes usados en curtiembres
Solubilidad:	soluble en agua en cualquier proporción
Estabilidad de depósito:	hasta 12 meses si se almacena correctamente Bajo condiciones desfavorables de almacenamiento NOVALTAN AG tiende a formar polímeros en forma de gel o residuos sólidos. Por eso este producto debe ser almacenado lo más frío posible, en caso contrario la vida útil del producto puede verse reducida.

#### Propiedades

NOVALTAN AG tiene muy buenas propiedades curtientes, brindando buena blandura, plenitud y uniformidad. Se obtiene un óptimo efecto aumentando el pH a > 4,5 y elevando la temperatura. El uso en un baño corto también es ventajoso para el agotamiento.

La aplicación del NOVALTAN AG en la precurtición tiene las siguientes características:

- mejor distribución de la grasa natural
- difusión más uniforme y enlace del agente curtiente subsiguiente
- mejor blandura y plenitud

La utilización en la recurtición muestra las ventajas adicionales siguientes:

- Se reduce la tendencia a la soltura de flor.
- Se mejora el teñido, obteniéndose mayor uniformidad y brillantez.
- incremento de blandura y plenitud

Los cueros curtidos únicamente con NOVALTAN AG tienen un color ligeramente amarillento.

Los datos arriba indicados han sido obtenidos a través de la experiencia práctica y de los ensayos realizados en los laboratorios, no obstante son a título indicativo y sin ningún compromiso. Tener en cuenta eventuales derechos de patentes de terceros.

Actualizado: 13. Enero 2012

## NOVALTAN AG

Cuando se utiliza sólo la temperatura de contracción es aproximadamente 75°C.

Las ventajas del uso único del NOVALTAN AG son:

- buena estabilidad frente a los álcalis
- alta resistencia al sudor
- buena resistencia al lavado.

### Aplicación

Precurtición, curtición, recurtición  
y producción de wet-white

2,0 - 5,0 % NOVALTAN AG

### Nota

NOVALTAN AG es irritante. Medidas de seguridad industrial deben ser tomadas de acuerdo a las especificaciones de la hoja de seguridad.

Los datos arriba indicados han sido obtenidos a través de la experiencia práctica y de los ensayos realizados en los laboratorios, no obstante son a título indicativo y sin ningún compromiso. Tener en cuenta eventuales derechos de patentes de terceros.

Actualizado: 13. Enero 2012