

Solidità al calore 144 ore a 105°C (Scala dei Grigi ISO 105-A04) Colour fastness to heat 144 h @ 105°C (Grey Scale ISO 105-A04)	Solidità al calore 4 ore a 120°C (Scala dei Grigi ISO 105-A04) Colour fastness to heat 4 h @ 120°C (Grey Scale ISO 105-A04)	Metal-free EN 15987/ISO 15115	Automotive	Riflettanza infrarosso Near infrared reflectance (980 nm)	SAE J1885 1015 KJ/m² DVM-00067 Rating 24 (Grey Scale ISO 105-A02)	SAE J1885 1015 KJ/m² DVM-00067 DE _{DNC} <1.5	Solidità alla luce ad alta temperatura Hot light exposure DIN EN ISO 105-B06 (Fakra) Cond. N°3 x 3 cycles Grey Scale
5	5	-	✓	Hight	5	0.23	4/5
5	5	✓	-	Hight	-	-	4/5
5	5	✓	✓	Hight	5	0.11	5
5	5	-	✓	-	4/5	0.29	5
5	5	✓	-	-	-	-	-
5	5	✓	✓	Hight	5	0.20	4/5
5	5	✓	✓	Medium	4/5	0.30	5
4/5	5	-	✓	Hight	5	0.12	5
5	5	✓	-	-	-	-	-
5	5	-	✓	-	5	0.22	5
5	5	✓	✓	Hight	5	0.11	4/5
5	5	-	✓	-	5	0.23	4/5
5	5	✓	✓	Hight	4/5	0.70	4/5
5	5	✓	✓	Hight	4/5	0.40	4/5
5	5	✓	✓	Hight	5	0.10	5
5	5	✓	-	-	4/5	0.02	4/5
5	5	✓	-	-	-	-	-
5	5	✓	✓	-	4/5	0.48	4/5
5	5	✓	✓	-	4/5	0.02	5
5	5	✓	✓	Hight	4/5	0.21	4/5
5	5	✓	✓	-	4/5	0.02	4/5
5	5	-	✓	-	5	0.25	5
5	5	✓	✓	Hight	4/5	0.22	5
4/5	4/5	✓	-	-	-	-	-
5	5	✓	✓	Hight	4/5	0.60	4/5
5	5	✓	✓	Hight	4/5	0.60	4/5
5	5	✓	✓	Hight	4/5	0.29	5
5	5	✓	✓	Medium	5	0.20	5
5	5	✓	✓	Hight	4/5	0.31	4
5	5	✓	✓	Medium	4	1.29	4
5	5	✓	-	-	-	-	4
5	5	✓	✓	Medium	4	0.98	4/5
5	5	✓	✓	Hight	5	0.16	5



Paste pigmento idrodisperse APEO, O-TIN, VOC FREE

La serie CONTEX rappresenta la principale serie SAMIA di paste pigmento idrodisperse a carattere anionico, APEO, O-TIN, VOC FREE. Grazie a cinquant'anni di esperienza e sistemi di lavorazione tecnologicamente avanzati, i pigmenti CONTEX eccellono per la loro brillantezza, resa costante, elevata copertura, eccellente resistenza chimico-fisica e assenza di contaminanti. Test continui garantiscono la totale affidabilità del prodotto, rendendo questa serie particolarmente adatta alle applicazioni più pregiate, tra cui l'Automotive.

Pigment pastes in water dispersion APEO, O-TIN, VOC FREE

The CONTEX serie represents Samia's top range of anionic pigment pastes in water dispersions, APEO, O-TIN, VOC FREE. Thanks to fifty years experience and technologically advanced processing systems, CONTEX pigments are excelling for their brilliance, steady tinting strength, hight coverage, outstanding chemical-physical resistance and the absence of contaminants. Continuous tests guarantee the total reliability of the product, making this serie particularly suitable for the most valuable applications, including Automotive.



ZSCHIMMER & SCHWARZ

SAMIA S.p.A. - Unipersonale
Via Decima Strada, 15/17 - 36071 Arzignano (VI) - Italy
Tel: +39 0444 451651 - Fax: +39 0444 450491
samia@samiaitaly.com
PEC: samia@pec.confindustriavicenza.it
www.samiaitaly.com



Edition 07/2024


CONTEX

Paste pigmento idrodisperse
Pigment pastes in water dispersion
APEO, O-TIN, VOC FREE




A company of ZSCHIMMER & SCHWARZ


IDENTIFICAZIONE	IDENTIFICATION	CARATTERISTICHE DELLE DISPERSIONI MICRO PIGMENTS CHARACTERISTICS				Solidità alla migrazione nel PVC plastificato IUF 442/ISO 15701 (Scala dei Grigi ISO 105-A04) Colour fastness to migration into plastified PVC IUF 442/ISO 15701 (Grey Scale ISO 105-A04)	Solidità alla luce ISO 105-B02 (Scala dei Blu) Colour fastness to light ISO 105-B02 (Blue Scale)
		Tipo di pigmento Pigment type	% Residuo secco % Dry content	PH 110	Densità / Density Kg/dm³		
BIANCO ULTRA	WHITE ULTRA	Inorganic	63±3	8.5	1.8	5	7/8
BIANCO MF	WHITE MF	Inorganic	70±3	8.3	2.0	5	7/8
AMARANTO	AMARANTH	Organic	19±3	9.0	1.0	5	7/8
AMBRA	AMBER	Inorganic	49±3	8.5	1.5	5	7/8
ARANCIO ECP	ORANGE ECP	Organic	22±3	9.0	1.1	5	6/7
ARANCIO HTR	ORANGE HTR	Organic	25±3	8.5	1.1	4/5	7/8
BLEU T	BLUE T	Organic	31±3	8.5	1.2	5	7/8
BLU MARINO	NAVY BLUE	Organic	36±3	8.5	1.3	5	7/8
BORDO'	BORDEAUX	Organic	19±3	8.0	1.0	5	7/8
BRUNO	BROWN	Inorganic	62±3	9.0	1.6	5	7/8
BRUNO R	BROWN R	Organic	18±3	8.5	1.1	4/5	7/8
BRUNO V	BROWN V	Inorganic	59±3	8.5	1.6	5	7/8
FUXIA	PINK	Organic	18±3	9.0	1.1	5	7/8
GIALLO ECP	YELLOW ECP	Organic	28±3	9.0	1.1	4/5	7/8
LIMONE C	LEMON C	Organic	14±3	8.0	1.1	5	7/8
NERO	BLACK	Carbon Black	22±3	8.0	1.1	5	7/8
NERO EXTRA	BLACK EXTRA	Carbon Black	20±3	8.0	1.0	5	7/8
NERO G	BLACK G	Carbon Black	25±3	8.5	1.1	5	7/8
NERO M	BLACK M	Carbon Black	23±3	9.0	1.1	5	7/8
BLACK NIR	BLACK NIR	Organic	25±3	8.5	1.1	5	7/8
NERO RCM-2	BLACK RCM-2	Carbon Black	19±3	8.5	1.0	5	7/8
OCRA	CARAMEL	Inorganic	58±3	9.0	1.6	5	7/8
ROSSO EXTRA	RED EXTRA	Organic	28±3	9.5	1.0	5	7/8
ROSSO CO	RED CO	Organic	34±3	9.0	1.2	4/5	7/8
ROSSO HTR	RED HTR	Organic	29±3	9.0	1.1	5	7/8
ROSSO HTR-CO	RED HTR-CO	Organic	36±3	9.0	1.1	5	7/8
TURCHESE T	TURQUOISE T	Organic	33±3	9.5	1.2	5	7/8
VERDE	GREEN	Organic	32±3	9.0	1.1	5	7/8
VIOLA B	VIOLET B	Organic	21±3	9.0	1.1	5	7/8
VIOLETTTO HTR	VIOLET HTR	Organic	26±3	8.5	1.1	5	7/8
VIOLETTTO R	VIOLET R	Organic	25±3	9.0	1.1	4/5	7/8
VIOLA INDACO	INDIGO VIOLET	Organic	26±3	8.5	1.0	4/5	7/8
ZITRON	ZITRON	Inorganic	38±3	8.5	1.5	5	7/8



BIANCO ULTRA
WHITE ULTRA



BIANCO MF
WHITE MF



ZITRON
ZITRON



BRUNO V
BROWN V



AMARANTO
AMARANTH



BORDO
BORDEAUX




ROSSO EXTRA
RED EXTRA



VIOLETTO HTR
VIOLET HTR



VIOLETTO R
VIOLET R



NERO
BLACK



NERO EXTRA
BLACK EXTRA



NERO G
BLACK G



LIMONE C
LEMON C




GIALLO ECP
YELLOW ECP



OCRA
CARAMEL



FUXIA
PINK



ARANCIO ECP
ORANGE ECP




ARANCIO HTR
ORANGE HTR




VIOLA INDACO
INDIGO VIOLET



VIOLA B
VIOLET B



BLU MARINO
NAVY BLUE



NERO M
BLACK M




BLACK NIR
BLACK NIR




NERO RCM-2
BLACK RCM-2



AMBRA
AMBER



BRUNO
BROWN



BRUNO R
BROWN R




ROSSO CO
RED CO



ROSSO HTR
RED HTR




ROSSO HTR-CO
RED HTR-CO



TURCHESE T
TURQUOISE T



BLEU T
BLUE T



VERDE
GREEN

CONTEX

Paste pigmento idrodisperse
Pigment pastes in water dispersion
APEO, O-TIN, VOC FREE

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto delle nostre migliori conoscenze tecniche, ma non hanno valore di specifiche di vendita.

L'applicazione e l'impiego di prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Questi campioni sono realizzati con il prodotto reale, tuttavia una cattiva conservazione o la lunga e diretta esposizione alla luce potrebbe diminuire la fedeltà cromatica.

Warnings

The information of this card is the result of our best actual technical knowledge, but they are not "sales specification".

The application and use of the products are beyond our control and they shall be exclusively on the customer's responsibility.

These colour samples are made using the real product, however its long and direct light exposition or bad storage may decrease the chromatic fidelity.